

PRODUCT

Omschrijving:	Tierrafino I-Paint is een oplosmiddelvrije, natuurlijke en decoratieve leemverf voor wanden en plafonds in het interieur.
Samenstelling:	Leem, cellulosebinder, zetmeel, conserveringsmiddel, anti-schuimmiddel, waterontharder, titaandioxyde (alleen in Dover-wit), water. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur.
Verpakking:	0,75 l, 5 l en 10 l emmers.
Verbruik:	Ca. 0,125 l/m ² per laag. In de meeste gevallen zijn twee lagen voldoende (0,25 l/m ²). Het verbruik ligt hoger op grove ondergronden.
Bewaaraadvies:	Bewaar droog en koel maar vrij van vorst.
Houdbaarheid:	Tierrafino I-Paint is na opening 6 weken houdbaar.
Kleuren:	Verkrijgbaar in 8 onderling mengbare basiskleuren; Dover-wit, Delphi-wit, Romeins-okker, Nassau-oranje, Djenné-rood, Ayers Rock, Iquitos-groen en Gomera-grijs. Het kleurenpalet is uit te breiden door toevoeging van Pigment. Door het gebruik van aardpigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. Controleer de charge-nummers op de stickers op de verpakkingen. Indien u verschillende charge-nummers heeft, raden wij aan deze onderling te mengen om eventueel kleurverschil te voorkomen. (Voorbeeld van een charge-nummer: IPL0218DO01).

TOEPASSING

Leemverf voor op muren en plafonds in het interieur. Alleen als buitenverf inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren. Leemverf voor op alle voor muurverf geschikte ondergronden als leem, kalk- en gipspleisters, beton en gipsplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Doe-Het-Zelver/Professional
- Gereed voor gebruik
- Handmatige en machinale verwerking
- Damp-open
- Vocht- en warmteregulerend
- Anti-statisch
- Kleurecht
- Matte uitstraling

VERWERKING

Omstandigheden:	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.
Ondergrond:	Constant droog, absorberend en vrij van stof en vet. Gladde, sterk zuigende en zeer bont gekleurde ondergronden voorbehandelen met Tierrafino Contact Fine. Omdat I-Paint een dunne laag is, blijft de structuur van de ondergrond zichtbaar. Om een vlakke en goede ondergrond te creëren brengt u eerst Tierrafino Kalk, Base of een gipspleister aan.

- Mengen:** Na roeren is Tierrafino I-Paint klaar voor gebruik. Verschillende standaardkleuren eerst goed mengen vòòr aanbrengen.
- Aanbrengen:** Roer I-paint goed door. I-Paint wordt aangebracht met kwast of roller, om de structuur te verfijnen strijkt u na enkele minuten het oppervlak nog eens na. Creëer de gewenste structuur en laat volledig drogen. Breng na volledige droging van de eerste laag een tweede laag aan zoals hierboven beschreven. In de meeste gevallen zijn twee lagen voldoende voor een goede dekking.
- Droogtijd:** Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid), is I-Paint droog tussen 2 en 6 uur. Gebruik lichtplakkend schilderstape na een periode van 24 uitharden.
- Verdunner:** Water. Verdun de eerste laag I-Paint met maximaal 5% water bij aanbrengen op zeer absorberende ondergronden.
- Veiligheidsadvies:** Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het I-Paint Veiligheidsinformatieblad.

EXTRA'S

Eenvoudig te gebruiken bij sjabloneertechnieken.
Mengbaar met Tierrafino Pigment. Raadpleeg hiervoor het Productblad van Tierrafino Pigment.
Afwerkbaar met Tierrafino Wax en andere soorten was.
Door 1 tot 50% Finish of Duro toe te voegen creëert u een structuurverf.

GEREEDSCHAP

Veiligheidsbril, handschoenen, roerstok, kwast, roller, verfrolbak, schilderstape.

HULPPRODUCTEN

Tierrafino Contact Fine hechtprimer, -Wax.

ONDERGRONDEN

zie volgende pagina.

ONDERGRONDEN OVERZICHT

ONDERGROND	HECHTVERMOGEN	DEKKRACHT	ADVIES	CONTACT FINE
Gipsplaat	****	****		X
Gipsplaat + verse gipspleister	****	**		(X)
Verse kalkpleister	****	***		(X)
Beton (glad oppervlak)	*****	****		(X)
Aquapanel Knauf	*****	****		X
Fermacell	*****	**		X
YTONG	*****	***		
Baksteen	***	***		
Masoniet	*	***	Opschuren	X
MDF	***	***	Opschuren	X
Gelakt hout	*	**	Opschuren	X
Ongeschaafd hout	*****	***		
Triplex	*****	***		X
Leemfinish	****	**		(X)
Basisleem	****	**		(X)
Leembouwplaat	****	*		X
Rode basisleem	****	**		(X)
Tadelakt	**	**	Opschuren	X
Plastic	*	*	Opschuren	X
Metaal	*	*	Opschuren	X
Karton	****	***		
Latex	***	***		(A)
Behang	***	***		X

Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen:

*	Zeer slecht	3-4 lagen Tierrafino I-Paint
**	Slecht	3 lagen Tierrafino I-Paint
***	Normaal	2 lagen Tierrafino I-Paint
****	Goed	1-2 lagen Tierrafino I-Paint
*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino I-Paint

(X) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voorbehandeld met *Contact Fine*.

(A) - behandel snel in water oplozende latex voor met *Contact Fine*.



Deze waarden behoren tot onbehandelde ondergronden. Na voorstrijken met Tierrafino *Contact Fine* hebben alle ondergronden ongeveer het zelfde hecht- en dekvermogen. Houdt rekening met bont gekleurde ondergronden, breng zonodig eerst Tierrafino *Contact Fine* aan.

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld.

Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.